

有限会社 いどや 御中

試験報告書

日本プラスチック工業(株)



試験名:ピカット軟化温度試験

試験日:平成29年 8月25日


試験結果:

| 種類・呼び径 | No. | 温度(°C) | | 規格値 (°C) | 合否判定 |
|--------|-----|--------|------|-------------|------|
| | | 測定値 | 平均値 | | |
| HIVP50 | 1 | 82.6 | 82.5 | 76以上 | 合格 |
| | 2 | 82.3 | | | |

試験方法:JIS K6741による。

昇温速度:50°C/h

試験荷重:50N



試験実施後

VICAT SOFTENING TEMPERATURE DATA

試験年月日 2017-08-25

最大侵入量 1.00mm

測定開始時間 09:20:04 終了時間 10:17:16

試験 No. # 1

試験開始温度 35.0 °C


昇温速度 50.0 °C/ h

測定者名

備考

| | サンプルネーム | HOLD温度(°C) | 平均(°C) | 差 | 試料幅(mm) | 試料高(mm) | 荷重(N) |
|------|---------|------------|----------|-------|---------|---------|-------|
| CH-1 | HIYP50 | 82.6 | 0 0=82.5 | 0=0.3 | 0.00 | 0.00 | 50 |
| CH-2 | HIYP50 | 82.3 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 50 |

たわみ(mm)



チャート紙