

HIVPパイプ管体引張試験結果(ネジ加工品)


日本プラスチック工業(株)

試験日: 平成29年7月26日

試験温度: 23°C

試験速度: 10mm/min

試験体長さ: HIVP50 350mm



名前 単位	試料No	サイズ	破断試験力	破壊状況	写真
			kN (kgf)		
ネジ加工接合部	No.1	50	10.75 (1096)	オネジ部より破壊	①・②
	No.2		10.44 (1064)	オネジ部より破壊	③・④

