## 試験報告書

2022年3月18日

品質保証課

日本プラスチック工業株式会社

2-4 試験名

扁平試験(スリット加工部分)

試験日 2021/11/30

試験方法

JIS K6741による

試験体長さ

200mm

扁平速度 10mm/min

判定基準 試験片の外径1/2まで圧した時、割れ及びひびがないこと

試験体名	呼び径	試験番号	異常の有無	合否
スリット加工部分	25	1	無し	合格
	(HIVP25)	2	無し	合格
	40	1	無し	合格
	(HIVP40)	2	無し	合格
	50	1	無し	合格
	(HIVP50)	2	無し	合格
	65	1	無し	合格
	(HIVP65)	2	無し	合格
	75	1	無し	合格
	(HIVP75)	2	無し	合格
	100	1	無し	合格
	(HIVP100)	2	無し	合格
	125	1	無し	合格
	(HIVP125)	2	無し	合格
	150	1	無し	合格
	(HIVP150)	2	無し	合格

φ25(HIVP25) 圧縮量50%



φ65(HIVP65) 圧縮量50%



φ125(HIVP125) 圧縮量50%



φ40(HIVP40) 圧縮量50%



φ75(HIVP75) 圧縮量50%



φ150(HIVP150) 圧縮量50%



φ50(HIVP50) 圧縮量50%



φ100(HIVP100) 圧縮量50%

